

Express Mail Label No. EV208799560US  
Date of Deposit: June 20, 2003

Docket No. 100727-54/Heraeus 406-KGB  
P10150

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

APPLICANTS : Dr. Sebastian VOGT et al  
SERIAL NO. : To Be Assigned  
FILED : Herewith  
FOR : ANTIBIOTIC COATING FOR POROUS BODIES AND  
METHOD FOR ITS PRODUCTION AS WELL AS ITS USE  
ART UNIT : To Be Assigned  
EXAMINER : To Be Assigned

---

June 20, 2003

Mail Stop Patent Application  
Commissioner for Patents  
PO Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450


**TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT**

SIR:

Appended hereto is a certified copy of Priority Document 102 27 935.7 filed June 21, 2002.

Applicant requests that this document be made of record in the above identified application.

Respectfully submitted,  
NORRIS, McLAUGHLIN & MARCUS, P.A.

By   
Kurt G. Briscoe  
Reg. No. 33,141

220 East 42<sup>nd</sup> Street - 30<sup>th</sup> Floor  
New York, New York 10017  
Tel.: (212) 808-0700  
Fax: (212) 808-0844

**CERTIFICATE OF EXPRESS MAILING**

I hereby certify that the foregoing Transmittal of Priority Document is being deposited with the United States Postal Service as express mail under label No. EV208799560US in an envelope addressed to: Hon. Commissioner for Patents, PO Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, on the date indicated below:

Date: June 20, 2003

By 



## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

**Aktenzeichen:** 102 27 935.7

**Anmeldetag:** 21. Juni 2002

**Anmelder/Inhaber:** Heraeus Kulzer GmbH & Co KG, Hanau/DE

**Bezeichnung:** Antibiotische Beschichtung von porösen Körpern  
und Verfahren zu ihrer Herstellung sowie Verwen-  
dung

**IPC:** A 61 K und A 61 L

**Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-  
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.**

München, den 19. Februar 2003  
**Deutsches Patent- und Markenamt**  
Der Präsident  
Im Auftrag

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the German Patent and Trademark Office, is written over the printed name 'Der Präsident'. The signature is stylized and cursive.

**Unser Zeichen: P10150**

**20. Juni 2002**

## **Patentanmeldung**

**Heraeus Kulzer GmbH & Co.KG**

### **Antibiotische Beschichtung von porösen Körpern und Verfahren zu ihrer Herstellung sowie Verwendung**

#### **Patentansprüche**

1. Antibiotische Beschichtung von porösen Körpern, dadurch gekennzeichnet, dass eine Beschichtung aus mindestens einem in Wasser oder im wäßrigen Milieu gering löslichen Antibiotika-Salz aus der Gruppe des Netilmicin-Laurates, des Netilmicin-Dodecylsulfates, des Netilmicin-Myristates, des Sisomicin-Laurates, des Sisomicin-Myristates, des Sisomicin-Dodecylsulfates, des Gentamicin-Laurates, des Gentamicin-Myristates, des Clindamycin-Laurates, des Amikacin-Laurates, des Amikacin-Myristates, des Amikacin-Dodecylsulfates, des Kanamycin-Laurates, des Kanamycin-Myristates, des Kanamycin-Dodecylsulfates, des Vancomycin-Laurates, des Vancomycin-Dodecylsulfates, des Vancomycin-Myristates, des Vancomycin-Teicoplanins, des Tobramycin-Laurates, des Tobramycin-Myristates, des Tobramycin-Dodecylsulfates, des Ciprofloxacin-Laurates, des Ciprofloxacin-Myristates und des Clindamycin-Teicoplanins in das Porensystem von nichtmetallischen porösen Körpern und/oder von metallischen porösen Körpern eingebracht ist.
2. Verfahren zur Herstellung einer antibiotischen Beschichtung von porösen Körpern nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zuerst eine wäßrige Lösung, die mindestens einen Vertreter eines in Wasser leicht löslichen Salzes des Netilmicins, des Sisomicins, des Clindamycins, des Amikacins, des Kanamycins, des Tobramycins, des Vancomycins, des Ciprofloxacins enthält, in das Porensystem von porösen Körpern eingebracht wird und dass nach einem Trocknungsschritt eine zweite wäßrige Lösung eines in Wasser leicht löslichen Salzes der Laurinsäure, der Myristinsäure und/oder der Dodecylschwefelsäure eingebracht

wird und dabei eine in Wasser gering lösliche antibiotische Beschichtung im Porensystem des porösen Körpers ausgebildet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Reihenfolge der Beschichtungsschritte vertauscht wird.
4. Verfahren zur Herstellung einer antibiotischen Beschichtung von porösen Körpern nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine methanolische Lösung oder eine ethanolische Lösung mindestens eines Vertreters des Netilmicin-Laurates, des Netilmicin-Myristates, des Netilmicin-Dodecylsulfates, des Sisomicin-Laurates, des Sisomicin-Myristates, des Sisomicin-Dodecylsulfates, des Gentamicin-Laurates, des Gentamicin-Myristates, des Clindamycin-Laurates, des Tobramycin-Laurates, des Tobramycin-Myristates, des Tobramycin-Dodecylsulfates, des Ciprofloxacin-Myristates, des Vancomycin-Laurates, des Vancomycin-Myristates, des Vancomycin-Dodecylsulfates, des Vancomycin-Teicoplanins und des Clindamycin-Teicoplanins in das Porensystem des porösen Körpers eingebracht wird und dass durch Verdampfung oder Verdunstung des Methanols oder des Ethanols eine in Wasser gering lösliche antibiotische Beschichtung gebildet wird.
5. Verfahren zur Herstellung einer antibiotischen Beschichtung von porösen Körpern nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in einem Gemisch von Dioxan-Wasser und/oder Tetrahydrofuran-Wasser Amikacin-Laurat, Kanamycin-Laurat, Amikacin-Dodecylsulfat und/oder Kanamycin-Dodecylsulfat partiell gelöst und/oder suspendiert wird und diese Lösungen und/oder Suspensionen in das Porensystem der porösen Körper eingebracht werden und dass durch Verdampfung oder Verdunstung der Gemische aus Dioxan und Wasser oder der Gemische aus Tetrahydrofuran und Wasser eine in Wasser gering lösliche antibiotische Beschichtung gebildet wird.
6. Antibiotische Beschichtung von porösen Körpern nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die antibiotische Beschichtung auf poröse Körper, die in Form von porösen Pulvern, porösen Granulaten, porösen Formkörpern und/oder porösen Schichten auf kompakten Körpern vorliegen, aufgebracht ist.
7. Antibiotische Beschichtung von porösen Körpern nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung von porösen Körpern, die vorzugsweise die Form von porösen Pulvern und/oder porösen Granulaten aufweisen, durch Zusatz von mindestens einem in

Wasser oder im wäßrigen Milieu gering löslichen Antibiotika-Salz aus der Gruppe des Netilmicin-Laurates, des Netilmicin-Myristates, des Netilmicin-Dodecylsulfates, des Sisomicin-Laurates, des Sisomicin-Myristates, des Sisomicin-Dodecylsulfates, des Gentamicin-Laurates, des Gentamicin-Myristates, des Clindamycin-Laurates, des Amikacin-Laurates, des Amikacin-Myristates, des Amikacin-Dodecylsulfates, des Kanamycin-Laurates, des Kanamycin-Myristates, des Kanamycin-Dodecylsulfates, des Ciprofloxacin-Myristates, des Tobramycin-Laurates, des Tobramycin-Myristates, des Tobramycin-Dodecylsulfates, des Vancomycin-Laurates, des Vancomycin-Myristates, des Vancomycin-Dodecylsulfates, des Vancomycin-Teicoplanins und des Clindamycin-Teicoplanins, insbesondere durch Vermahlen, unter Zusatz von Methanol, Ethanol, Dioxan, Tetrahydrofuran und/oder Wasser oder deren Gemische gebildet ist.

8. Antibiotische Beschichtung von porösen Körpern nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung von porösen Körpern, die vorzugsweise die Form von porösen Pulvern und/oder porösen Granulaten aufweisen, durch Zusatz von einem Gemisch aus mindestens einem in Wasser löslichen Salz des Netilmicins, des Sisomicins, des Clindamycins, des Amikacins, des Kanamycins, des Tobramycins, des Vancomycins und/oder des Ciprofloxacins und mindestens einem in Wasser löslichen Salzes der Laurinsäure, der Myristinsäure und/oder Dodecylschwefelsäure in Gegenwart von Wasser oder wäßrigen Lösungen, insbesondere durch Vermahlen, gebildet ist.
9. Antibiotische Beschichtung von porösen Körpern nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung gegebenenfalls zusätzlich in Wasser leicht lösliche Salze des Gentamicins, des Netilmicins, des Sisomicins, des Amikacins, des Kanamycins, des Clindamycins, des Tobramycins, des Vancomycins, des Ciprofloxacins und/oder des Moxifloxacins enthält.
10. Antibiotische Beschichtung von porösen Körpern nach den Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die antibiotische Beschichtung auf resorbierbare, poröse Körper, auf partiell resorbierbare poröse Körper und/oder auf nicht resorbierbare, biokompatible, poröse Körper aufgebracht ist.
11. Verwendung einer antibiotischen Beschichtung von porösen Körpern nach dem Anspruch 1, die in Form von beschichteten porösen Granulaten und/oder beschichteten porösen Pulvern zu Formkörpern verpresst sind, als/für Implantate.

12. Verwendung einer antibiotischen Beschichtung von porösen Körpern nach Anspruch 1, die als antibiotisch beschichtete poröse Granulate und/oder antibiotisch beschichtete poröse Pulver ausgebildet sind, als Bindemittel für die Herstellung von Formkörpern durch Verpressung von Pulvergemischen.
13. Verwendung einer antibiotischen Beschichtung von porösen Körpern nach Anspruch 1, für temporäre oder dauerhafte Implantate.
14. Antibiotische Beschichtung von porösen Körpern nach Anspruch 1, mit in Wasser gering löslichen Salzen aus der Gruppe des Netilmicin-Laurates, des Netilmicin-Myristates, des Netilmicin-Dodecylsulfates, des Sisomicin-Laurates, des Sisomicin-Myristates, des Sisomicin-Dodecylsulfates, des Amikacin-Laurates, des Amikacin-Myristates, des Amikacin-Dodecylsulfates, des Kanamycin-Laurates, des Kanamycin-Myristates, des Kanamycin-Dodecylsulfates, des Tobramycin-Laurates, des Tobramycin-Myristates, des Tobramycin-Dodecylsulfates, des Vancomycin-Laurates, des Vancomycin-Myristates, des Vancomycin-Dodecylsulfates, des Ciprofloxacin-Laurates, des Ciprofloxacin-Myristates und/oder des Clindamicin-Laurates.
15. Verwendung einer antibiotischen Beschichtung nach Anspruch 14 als Antibiotikum-/Antibiotika-Depot von Implantaten.



**Unser Zeichen: P10150**

20. Juni 2002

## **Patentanmeldung**

**Heraeus Kulzer GmbH & Co.KG**

### **Antibiotische Beschichtung von porösen Körpern und Verfahren zu ihrer Herstellung sowie Verwendung**

Die vorliegende Erfindung betrifft eine antibiotische Beschichtung von (interkonnektierend) porösen Körpern und Verfahren zu ihrer Herstellung sowie ihre Verwendung. Diese antibiotisch ausgerüsteten porösen Körper sollen als Implantate in der Human- und Veterinärmedizin zur Behandlung von Knochendefekten und gegebenenfalls zur Behandlung von Weichteildefekten Verwendung finden. Dabei wird eine kontinuierliche Antibiotika-Freisetzung aus der auf der inneren Oberfläche der Porensysteme befindlichen antibiotischen Beschichtung über einen Zeitraum von mehreren Tagen angestrebt, damit eine bakterielle Infektion im Bereich des zu behandelnden Knochendefekts und/oder Weichteildefektes wirksam verhindert oder bekämpft werden kann. Insbesondere sollen solche bakteriellen Erreger behandelt werden, die Resistenzen gegenüber den üblich verwendeten Antibiotika ausgebildet haben.

Knochendefekte treten in der Human- und Veterinärmedizin relativ häufig auf und werden insbesondere durch Knochenfisteln, Trümmerfrakturen und Tumoren verursacht. Bei offenen Trümmerfrakturen werden vielfach zusätzlich Infektionen des Knochengewebes beobachtet. Die Behandlung von Knochendefekten kann durch Auffüllung mit geeigneten Implantaten erfolgen. In den letzten Jahren haben insbesondere poröse Implantate Interesse gefunden, die auf Grund ihrer chemischen Zusammensetzung und ihrer Porosität eine osteokonduktive Wirkung aufweisen und ein Einwachsen des umgebenden Knochengewebes begünstigen. Problematisch ist die Behandlung von Knochendefekten immer dann, wenn zusätzlich mikrobielle Infektionen des Knochengewebes vorhanden sind. Infektionen des Knochengewebes können nach vorheriger chirurgischer Sanierung durch systemische oder lokale Applikation von geeigneten Antibiotika bekämpft werden. Die systemische Anwendung von Antibiotika ist auf Grund der mitunter nicht

unbeträchtlichen Toxizität der Antibiotika problematisch. Die lokale Applikation direkt im oder am infizierten Gewebe, nach entsprechender chirurgischer Sanierung, bietet dagegen den Vorteil, dass hohe lokale Antibiotika-Konzentrationen erreicht werden können unter Vermeidung von schädigenden Antibiotika-Konzentrationen im übrigen Organismus. Durch diese hohen lokalen Antibiotika-Konzentrationen am Ort der bakteriellen Infektion ist eine weitgehende Abtötung der Mikroorganismen möglich, so dass die bakteriellen Infektionen sehr wirksam behandelt werden. Besonders vorteilhaft ist es, wenn am Ort der bakteriellen Infektionen eine wirksame Antibiotikum-Konzentration über einen Zeitraum von mehreren Tagen bis Wochen aufrecht erhalten wird, damit das Antibiotikum möglichst tief in das infizierte Gewebe eindringen kann und dadurch auch schwer zugängliche Keime abgetötet werden. Weichteildefekte mit bakteriellen Infektionen sind in der Human- und Veterinärmedizin ebenfalls häufig zu finden. Die lokale Antibiotika-Applikation ist auch zur Behandlung dieser Infektionen von Interesse.

Bisher fanden schwerlösliche Salze der Aminoglykosid-Antibiotika und der Lincosamid-Antibiotika relativ geringe Beachtung für die Herstellung von Depotpräparaten und von antibiotisch wirksamen Implantaten. Bei den Aminoglykosid-Antibiotika sind einige wenige geringlösliche Salzen bekannt. So wurde beim Gentamicin die Darstellung geringlöslicher Salze basierend auf höheren Fettsäuren, Arylalkylcarbonsäuren, Alkylsulfaten und Alkylsulfonaten beschrieben (G. M. Luedemann, M. J. Weinstein: Gentamycin and method of production. 16.07.1962, **US 3,091,572**). Exemplarisch sind dafür Gentamicin-Salze der Laurinsäure, der Stearinsäure, der Palmitinsäure, der Ölsäure, der Phenylbuttersäure, der Naphthalen-1-carbonsäure. Die Synthese der Dodecylsulfate des Gentamicins in wässriger beziehungsweise wässrig-methanolischer Lösung sind von Jurado Soler et al. beschrieben worden (A. Jurado Soler, J. A. Ortiz Hernandez, C. Ciuro Bertran: Neue Gentamicinderivate, Verfahren zur Herstellung derselben und diese enthaltende antibiotisch wirksame Zusammensetzung. 30.09.1974 **DE 24 46 640**). Diese Salze erwiesen sich jedoch vielfach als unvorteilhaft, weil sie wachsartige, hydrophobe Substanzen darstellen, die eine galenische Verwendung behindern. Weiterhin wurden Festtsäuresalze und aliphatische Sulfate von Gentamicin und von Etamycin aus der freien Base beziehungsweise aus ihren Salzen in Wasser bei 50-80°C synthetisiert (H. Voegelé, P. Stadler, H. J. Zeiler, S. Samaan, K. G. Metzger: Schwerlösliche Salze von Aminoglykosiden sowie diese enthaltende Formulierungen mit verzögerter Wirkstoff-Freigabe. 28.12.1982 **DE 32 48 328**). Diese Antibiotika-Fettsäuresalze sollten als Injektionspräparate geeignet sein. Eine neuere Entwicklung stellen schwerlösliche Aminoglykosid-Flavonoid-Phosphate dar (H. Wahlig, E. Dingeldein, R. Kirchlechner, D. Orth, W. Rogalski: Flavonoid phosphate salts of aminoglycoside antibiotics. 13.10.1986, **US 4,617,293**). Es werden die Salze der Phosphorsäuremonoester von Derivaten



der Hydroxyflavane, Hydroxyflavene, Hydroxyflavanone, Hydroxyflavone und Hydroxyflavylum beschrieben. Besonders bevorzugt sind dabei die Derivate der Flavanone und der Flavone. Diese schwerlöslichen Salze sollen als Depotpräparate Verwendung finden. So werden zum Beispiel diese Salze in Kollagenvliese eingebracht (H. Wahlig, E. Dingeldein, D. Braun: Medically useful, shaped mass of collagen resorbable in the body. 22.09.1981, **US 4,291,013**). Weiterhin wurden auch künstliche Herzklappen mit diesen schwerlöslichen Gentamicin-Salzen, Gentamicin Crobefat, imprägniert (M. Cimbollek, B. Nies, R. Wenz, J. Kreuter: Antibiotic-impregnated heart valve sewing rings for treatment and prophylaxis of bacterial endocarditis. Antimicrob. Agents Chemother. 40(6) (1996)1432-1437).

Die Erzeugung von einfachen Antibiotikum-/Antibiotika-Depots in den Porensystemen von porösen Körpern durch Tränken von porösen Körpern mit wässrigen Antibiotika-Lösungen ist allgemeiner Kenntnisstand (R. Reiner, W. Kißing, H. Döring, K. Köster, H. Heide: Implantierbares Pharmaka-Depot. 20.02.1978 **DE 28 07 132**). Hierbei kann eine retardierende Wirkstofffreisetzung des in Wasser löslichen Wirkstoffs nur durch Adsorptions- und/oder durch Diffusionsprozesse erreicht werden, die vom verwendeten Material, dem Porenvolumen und der Porosität abhängt. Daneben ist es auch möglich, in Wasser gering lösliche Antibiotika-Salze in geeigneten organischen Lösungsmitteln zu lösen und mit diesen Lösungen die Formkörper zu tränken. Dadurch entstehen Wirkstoffdepots in den Formkörpern, die eine retardierende Wirkstofffreisetzung zeigen. Ein Beispiel dafür ist die von Cimbollek und Nies beschriebene Methode zur Lösung eines in Wasser gering löslichen Gentamicin-Salzes und deren Verwendung zur Beschichtung (M. Cimbollek, B. Nies: Solvent for a sparingly soluble gentamicin salt. 04.05.1994 **US 5,679,646**). Dieses Gentamicinsalz auf Basis von 3-p-Methoxybenzylidene-6-hydroxy-4'-methoxy-flavanone-6-phosphat muss jedoch vor der Beschichtung synthetisiert werden. Von Kurtz wird eine interessante Variante beschrieben, bei der in Wasser gering lösliche Antibiotika-Salze in situ in einer nicht näher spezifizierten Unterlage durch aufeinanderfolgende Tränkung mit einer Lösung eines basischen Gentamicin-Salzes beziehungsweise eines Polymycin-Salzes und eines sauren Penicillin- beziehungsweise Cephalosporinsalzes gebildet werden (L. D. Kurtz: Wasserunlösliche biocide Antibiotikasalze. 13.11.1973 **DE 23 01 633**). Die Penicillin- bzw. Cephalosporinreste bilden die anionische Komponente der Salze und die kationischen Aminoglukosid-Reste die kationische Komponente.

Dieses interessante Konzept der Beschichtung wurde später nicht wieder aufgegriffen und auch nicht auf seine Eignung für andere in Wasser gering lösliche Salze der Aminoglykosid-Antibiotika, der Lincosamid-Antibiotika und der Glykopeptid-Antibiotika geprüft. Bisher sind kei-

ne ähnlichen Imprägnierungsverfahren zur Erzeugung von Antibiotika-Depots in porösen Körpern unter Nutzung von anionischen Resten aus den Gruppen der Fettsäuresalze bekannt.

Die Schichtbildungseigenschaften von in Wasser gering löslichen Antibiotika-Salzen auf Basis von Fettsäuresalzen und Alkylsulfaten fanden ebenfalls bisher keine Beachtung.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bisher keine Verfahren bekannt sind, bei denen antibiotische Beschichtungen auf der Oberfläche von interkonnektierenden Porensystemen aufgebracht werden, die aus in Wasser gering löslichen organischen Salzen des Netilmicins, des Sisomicins, des Kanamycins, des Amikacins, des Vancomycins und des Clindamicins bestehen und die direkt in den zu beschichtenden Porensystemen ausgehend von in Wasser löslichen Salzen des Netilmicins, des Sisomicins, des Kanamycins, des Amikacins, des Vancomycins sowie des Clindamicins und von in Wasser löslichen Fettsäuresalzen und/oder Alkylsulfaten synthetisiert werden.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine antibiotische Beschichtung von porösen Körpern zu entwickeln, die im wässrigen Milieu Antibiotika verzögert über einen Zeitraum von mehreren Tagen bis zu wenigen Wochen kontinuierlich freisetzt.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausführungen sind in den Unteransprüchen angegeben.

Der Erfindung liegt der überraschende Befund zu Grunde, dass die Laurate und die Dodecylsulfate des Netilmicins und des Sisomicins in Wasser gering löslich sind und auf Grund ihrer klebrigen Konsistenz auf nichtmetallischen und metallischen Oberflächen haften, ohne dass polymere Schichtbildner notwendig sind. Bei diesen Salzen stellen das Netilmicin und das Sisomicin die kationische Komponente der Antibiotika-Salze dar und die Laurat-Reste und die Dodecylsulfat-Reste die anionische Komponente. Diese Salze lösen sich im wässrigen Milieu langsam unter Freisetzung von Netilmicin und/oder Sisomicin auf. Im folgenden werden unter dem Begriff der Netilmicin-Laurate die Mono-, Di-, Tri- und Tetra-Laurate des Netilmicins verstanden. Unter dem Begriff der Sisomicin-Laurate werden die Mono-, Di-, Tri- und Tetra-Laurate des Sisomicins verstanden. In gleicher Weise werden die Myristate dieser Antibiotika verstanden. Die Laurate des Netilmicins und des Sisomicins lösen sich vorteilhaft in Methanol und Ethanol. Die Beschichtung haftet ohne polymere Bindemittel auf der inneren Oberfläche von

Porensystemen von porösen Körpern und löst sich im wäßrigen Milieu unter kontinuierlicher Antibiotika-Freisetzung vollständig auf.

Der Erfindung liegt weiterhin der überraschende Befund zu Grunde, dass Clindamycin sowohl mit Laurinsäure als auch mit Teicoplanin gering lösliche Salze bildet, die in Porensystemen Beschichtungen ausbilden können. Diese Salze lösen sich langsam unter Freisetzung von Clindamycin auf und beim Clindamycin-Teicoplanin unter Freisetzung beider Antibiotika.

Weiterhin liegt der Erfindung der Befund zu Grunde, dass Vancomycin mit Teicoplanin zu einem in Wasser gering löslichen Komplex reagiert, der ebenfalls zur Herstellung von Beschichtungen geeignet ist. Überraschenderweise sind das Laurat, das Myristat und das Dodecylsulfat des Vancomycins ebenfalls in Wasser gering löslich. Diese Salze eignen sich auch zur Herstellung von Beschichtungen und setzen das Vancomycin im wäßrigen Milieu retardiert frei.

Der Erfindung liegt weiterhin der überraschende Befund zu Grunde, dass in Wasser lösliche Amikacin-Salze und Kanamycin-Salze mit in Wasser löslichen Salzen der Laurinsäure, der Myristinsäure und der Dodecylschwefelsäure in Wasser gering lösliche Salze bilden. Unter dem Begriff des Amikacin-Laurates werden die Mono-, Di-, Tri- und Tetra-Laurate des Amikacins verstanden. In gleicher Weise wird der Begriff Kanamycin-Laurat verwendet. Auch die Begriffe Amikacin-Myristat und Kanamycin-Myristat umfassen die Mono-, Di-, Tri- und Tetra-Myristate dieser Antibiotika. Amikacin-Laurat und Kanamycin-Laurat lösen sich partiell in Gemischen aus Dioxan und Wasser und auch in Gemischen aus Tetrahydrofuran und Wasser. Das Amikacin-Laurat, das Amikacin-Myristat, das Amikacin-Dodecylsulfat, das Kanamycin-Laurat, das Kanamycin-Myristat und das Kanamycin-Dodecylsulfat setzen im wäßrigen Milieu die zu Grunde liegenden Antibiotika verzögert frei.

Überraschenderweise besitzen die Gentamicinsalze der Laurinsäure und der Myristinsäure eine wachsartige Konsistenz und haften sehr gut auf unterschiedlichsten nichtmetallischen und metallischen Oberflächen. Auch diese Salze setzen unter Auflösung Gentamicin verzögert frei. Unter dem Begriff des Gentamicin-Laurates werden die Mono-, Di-, Tri-, Tetra- und Penta-Laurate des Gentamicins verstanden. In gleicher Weise wird der Begriff Gentamicin-Myristat verwendet.

Es wurde überraschend gefunden, dass das Laurat, das Myristat und das Dodecylsulfat des Vancomycins in Wasser gering löslich sind und Schichten auf Oberflächen bilden können. Diese Salze setzen Vancomycin im wäßrigen Milieu verzögert frei.

Das Laurat, das Myristat und das Dodecylsulfat des Tobramycins sind ebenfalls in Wasser gering löslich und können zur Schichtbildung verwendet werden.

Es ist erfindungsgemäß, dass eine Beschichtung aus mindestens einem in Wasser oder im wäßrigen Milieu gering löslichen Antibiotika-Salz aus der Gruppe des Netilmicin-Laurates, des Netilmicin-Myristates, des Netilmicin-Dodecylsulfates, des Sisomicin-Laurates, des Sisomicin-Myristates, des Sisomicin-Dodecylsulfates, des Gentamicin-Laurates, des Gentamicin-Myristates, des Clindamycin-Laurates, des Amikacin-Laurates, des Amikacin-Myristates, des Amikacin-Dodecylsulfates, des Kanamycin-Laurates, des Kanamycin-Myristates, des Kanamycin-Dodecylsulfates, des Tobramycin-Laurates, des Tobramycin-Myristates, des Tobramycin-Dodecylsulfates, des Vancomycin-Laurates, des Vancomycin-Myristates, des Vancomycin-Dodecylsulfates und des Clindamycin-Teicoplanins in das Porensystem von nichtmetallischen, porösen Körpern und/oder von metallischen, porösen Körpern eingebracht ist.

Weiterhin ist erfindungsgemäß, dass zuerst eine wäßrige Lösung, die mindestens einen Vertreter eines in Wasser leicht löslichen Salzes des Netilmicins, des Sisomicins, des Clindamycins, des Amikacins, des Kanamycins, des Tobramycins und des Vancomycins enthält, in das Porensystem der porösen Körper eingebracht wird und dass nach einem Trocknungsschritt eine zweite wäßrige Lösung eines in Wasser leicht löslichen Salzes der Laurinsäure, Myristinsäure und/oder Dodecylschwefelsäure eingebracht wird und dabei eine in Wasser gering lösliche antibiotische Beschichtung im Porensystem des porösen Körpers ausbildet wird.

Im Sinne der Erfindung ist, dass die Reihenfolge der Beschichtungsschritte vertauscht werden kann.

Es ist des weiteren erfindungsgemäß, dass eine methanolische Lösung oder eine ethanolische Lösung mindestens eines Vertreters des Netilmicin-Laurates, des Netilmicin-Dodecylsulfates, des Sisomicin-Laurates, des Sisomicin-Dodecylsulfates, des Gentamicin-Laurates, des Vancomycin-Laurates, des Vancomycin-Dodecylsulfates, des Clindamycin-Laurates und des Clindamycin-Teicoplanins in das Porensystem des porösen Körpers eingebracht wird und dass durch

Verdampfung oder Verdunstung des Methanols oder des Ethanols eine in Wasser gering lösliche antibiotische Beschichtung gebildet wird.

Außerdem ist erfindungsgemäß, dass in einem Gemisch von Dioxan-Wasser und/oder Tetrahydrofuran/Wasser Amikacin-Laurat, Kanamycin-Laurat, Amikacin-Dodecylsulfat und Kanamycin-Dodecylsulfat partiell gelöst und/oder suspendiert wird und diese Lösungen und/oder Suspensionen in das Porensystem der porösen Körper eingebracht werden und dass durch Verdampfung oder Verdunstung der Gemische aus Dioxan und Wasser oder der Gemische aus Tetrahydrofuran und Wasser eine in Wasser gering lösliche antibiotische Beschichtung gebildet wird.

Es ist zweckmäßig, dass die antibiotische Beschichtung auf poröse Körper, die in Form von porösen Pulvern, porösen Granulaten, porösen Formkörpern und/oder porösen Schichten auf kompakten Körpern vorliegen, aufgebracht wird.

Vorteilhaft ist, dass die Beschichtung von porösen Körpern, die vorzugsweise die Form von porösen Pulvern und/oder porösen Granulaten aufweisen, durch Zusatz von mindestens einem in Wasser oder im wässrigen Milieu gering löslichen Antibiotika-Salz aus der Gruppe des Netilmicin-Laurates, des Netilmicin-Myristates, des Netilmicin-Dodecylsulfates, des Sisomicin-Laurates, des Sisomicin-Myristates, des Sisomicin-Dodecylsulfates, des Gentamicin-Laurates, des Gentamicin-Myristates, des Clindamycin-Laurates, des Amikacin-Laurates, des Amikacin-Dodecylsulfates, des Kanamycin-Laurates, des Kanamycin-Dodecylsulfates, des Tobramycin-Laurates, des Tobramycin-Myristates, des Tobramycin-dodecylsulfates, des Vancomycin-Laurates, des Vancomycin-Myristates, des Vancomycin-Dodecylsulfates und des Clindamycin-Teicoplanins, insbesondere durch Vermahlung, gegebenenfalls unter Zusatz von Methanol, Ethanol, Dioxan, Tetrahydrofuran und/oder Wasser oder deren Gemischen gebildet ist.

Es ist vorteilhaft, dass die Beschichtung von porösen Körpern, die vorzugsweise die Form von porösen Pulvern und/oder porösen Granulaten aufweisen, durch Zusatz, insbesondere durch Vermahlung dieser Pulver und/oder Granulate mit einem Gemisch aus mindestens einem in Wasser löslichen Salz des Netilmicins, des Sisomicins, des Clindamycins, des Amikacins, des Kanamycins, des Vancomycins und mindestens einem in Wasser löslichen Salzes der Laurinsäure und/oder Myristinsäure und/oder Dodecylschwefelsäure in Gegenwart von Wasser oder wässrigen Lösungen vorgenommen wird.

Es ist auch zweckmäßig, dass die Beschichtung gegebenenfalls zusätzlich in Wasser leicht lösliche Salze des Gentamicins, des Netilmicins, des Sisomicins, des Amikacins, des Kanamycins, des Clindamycins, des Tobramycins, des Vancomycins, des Ciprofloxacins und/oder des Moxifloxacins enthält.

Vorteilhafterweise wird die antibiotische Beschichtung auf resorbierbare, poröse Körper, auf partiell resorbierbare poröse Körper und/oder auf nicht resorbierbare, biokompatible, poröse Körper aufgebracht.

Gegenstand der Erfindung ist weiterhin, dass die antibiotisch beschichteten Körper in Form von beschichteten porösen Granulaten und/oder beschichteten porösen Pulvern zu Formkörpern verpresst werden, die als Implantate verwendet werden.

Es ist erfindungsgemäß, dass die antibiotisch beschichteten porösen Granulate und/oder antibiotisch beschichteten porösen Pulver als Bindemittel für die Herstellung von Formkörpern durch Verpressung von Pulvergemischen verwendet werden.

Es ist auch erfindungsgemäß, dass die antibiotisch beschichteten Körper als temporäre und/oder als dauerhafte Implantate verwendet werden.

Wesentlich ist für die Erfindung die Verwendung von in Wasser gering löslichen Salzen aus der Gruppe des Netilmicin-Laurates, des Netilmicin-Myristates, des Netilmicin-Dodecylsulfates, des Sisomicin-Laurates, des Sisomicin-Myristates, des Sisomicin-Dodecylsulfates, des Amikacin-Laurates, des Amikacin-Myristates, des Amikacin-Dodecylsulfates, des Kanamycin-Laurates, des Kanamycin-Myristates, des Kanamycin-Dodecylsulfates, des Vancomycin-Dodecylsulfates, des Vancomycin-Laurates, des Vancomycin-Myristates, des Ciprofloxacin-Myristates und des Clindamicin-Laurates als Antibiotikum-/Antibiotika-Depot von Implantaten.

Die Erfindung soll nachstehend an den Beispielen 1-3 erläutert werden, ohne die Erfindung einzuschränken.

Als Körper mit interkonnektierenden Porensystemen wurden quaderförmige, resorbierbare Phosphatgläser mit den Abmessungen von 20x20x10 mm für die Beispiele 1-3 verwendet. Diese Körper hatten eine Gesamt-Porosität von 65 Volumenprozent. Davon waren 50 Prozent

Makroporen (250-300µm Porendurchmesser) und 15 Prozent Mikroporen (Porendurchmesser < 100µm).

**Beispiel 1:**

Es wurden 80 mg Gentamicinsulfat (AK628) in 1,92 g bidest. Wasser gelöst (Lösung 1). Separat wurden 75 mg Natriumlaurat in 1 g eines 50 %igen Wasser-Ethanol-Gemischs gelöst (Lösung 2). In die Poren der quaderförmigen Phosphatgläser wurden zuerst die zuvor hergestellten Lösung 1 getropft. Die Probekörper saugten die Lösung 1 auf. Danach wurde das in den Poren befindliche Wasser durch Trocknen über wasserfreiem Calciumchlorid entfernt. Dann wurden die vorbereiteten Lösung 2 in die Poren der getrockneten Phosphatgläser getropft. Die Trocknung der Probekörper erfolgte danach ebenfalls über wasserfreiem Calciumchlorid bis zur Massekonstanz.

**Beispiel 2:**

Es wurden 80 mg Clindamycinhydrochlorid in 1,92 g bidest. Wasser gelöst (Lösung 1). Separat wurden 20 mg Natriumlaurat in 1 g eines Wasser gelöst (Lösung 2). In die Poren der quaderförmigen Phosphatgläser wurden zuerst die zuvor hergestellten Lösung 1 getropft. Die Probekörper saugten die Lösung 1 auf. Danach wurde das in den Poren befindliche Wasser durch Trocknen über wasserfreiem Calciumchlorid entfernt. Dann wurden die vorbereiteten Lösung 2 in die Poren der getrockneten Phosphatgläser getropft. Die Trocknung der Probekörper erfolgte danach ebenfalls über wasserfreiem Calciumchlorid bis zur Massekonstanz.

**Beispiel 3:**

Es wurden 80 mg Kanamycinsulfat in 1,92 g bidest. Wasser gelöst (Lösung 1). Separat wurden 93 mg Natriumlaurat in 1 g eines 50 %igen Wasser-Ethanol-Gemischs gelöst (Lösung 2). In die Poren der quaderförmigen Phosphatgläser wurden zuerst die zuvor hergestellten Lösung 1 getropft. Die Probekörper saugten die Lösung 1 auf. Danach wurde das in den Poren befindliche Wasser durch Trocknen über wasserfreiem Calciumchlorid entfernt. Dann wurden die vorbereiteten Lösung 2 in die Poren der getrockneten Phosphatgläser getropft. Die Trocknung der Probekörper erfolgte danach ebenfalls über wasserfreiem Calciumchlorid bis zur Massekonstanz.

Die Massen der eingebrachten Antibiotika und des Natriumlaurates wurden gravimetrisch bestimmt.

Tabelle 1:

	Masse des eingebrachten Antibiotikums [mg]	Masse des eingebrachten Natrium-laurats [mg]
Beispiel 1	59,1	72,0
Beispiel 2	58,6	18,3
Beispiel 3	61,8	91,0

Die in den Beispielen 1-3 beschichteten Formkörper wurden in jeweils 10 ml Sörensen-Puffer pH 7,4 eingebracht und in dieser bei 37°C über einen Zeitraum von 12 Tagen gelagert. Die Probenahme erfolgte täglich. Nach jeder Probenahme wurde das Freisetzungsmedium vollständig durch frisches Medium ersetzt. Die Freisetzung der Antibiotika wurden mit einem Agar-diffusionstest unter Verwendung von *Bacillus subtilis* ATCC 6633 als Testkeim erfasst und die Hemmhofdurchmesser gescannt und anschließend mit Hilfe einer speziellen Software ausgemessen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 dargestellt. Beim Beispiel 1 wurde mit Hilfe von Gentamicin-Standards die jeweils freigesetzte Gentamicinmenge quantitativ bestimmt.

Tabelle 2:

	Antibiotika-Freisetzung					
	Beispiel 1		Beispiel 2		Beispiel 3	
Zeit [d]	Verdün-nung	Hemm-hofdurch-messer [mm]	Verdün-nung	Hemm-hofdurch-messer [mm]	Verdün-nung	Hemm-hofdurch-messer [mm]
1	1:250	20,05	1:100	20,30	1:100	21,00
2	1:100	17,10	1:20	18,65	1:40	21,50
3	1:40	19,43	1:10	18,73	1:10	22,00
6	1:5	20,20	unverdünnt	15,13	1:5	22,20
9	unverdünnt	22,50	unverdünnt	0,00	1:3	19,95
12	unverdünnt	23,35	unverdünnt	0,00	unverdünnt	23,00



Tabelle 3:

Zeit [d]	1	2	3	6	9	12
Gentamicinfreisetzung (als Gentamicinbase) [mg]	16,28	2,97	1,65	0,19	0,09	0,11

### **Zusammenfassung**

Es wird eine antibiotische Beschichtung von porösen Körpern und deren Verwendung beschrieben. In das Porensystem von nichtmetallischen porösen Körpern und von metallischen porösen Körpern wird eine Beschichtung aus mindestens einem in Wasser oder im wäßrigen Milieu gering löslichen Antibiotika-Salz aus der Gruppe des Netilmicin-Laurates, des Netilmicin-Myristates, des Netilmicin-Dodecylsulfates, des Sisomicin-Laurates, des Sisomicin-Myristates, des Sisomicin-Dodecylsulfates, des Gentamicin-Laurates, des Gentamicin-Myristates, des Clindamycin-Laurates, des Amikacin-Laurates, des Amikacin-Myristates, des Amikacin-Dodecylsulfates, des Kanamycin-Laurates, des Kanamycin-Myristates, des Kanamycin-Dodecylsulfates, des Tobramycin-Laurates, des Tobramycin-Myristates, des Tobramycin-Dodecylsulfates, des Ciprofloxacin-Myristates, des Vancomycin-Dodecylsulfates, des Vancomycin-Laurates, des Vancomycin-Myristates, des Vancomycin-Teicoplanins und des Clindamycin-Teicoplanins eingebracht. Die antibiotisch beschichteten, porösen Körper werden als Implantate verwendet.